



SPEC-O-LITH

液态的氟硒化合物硬化剂浓缩液

产品描述

SPEC-O-LITH 是一种化合物氟硒水基配方，用于硬化，除尘，改善新旧混凝土和水磨石的耐磨性。形成的硬化表面能够抗水，化学物质，油渍等。

SPEC-O-LITH 对于厂房，仓库，学校，医院，食品加工厂等工程来说是很理想的。它能和大部分的常规地毯和地板粘合剂兼容。

特性/优点

- 比未处理过的混凝土表面耐磨度高很多倍
- 防尘，硬化表面
- 抗水，抗化学物质侵蚀和油类的吸收
- 5 年的防尘保证

规格

符合 VOC 标准，以及 USAC 认证

施工前表面必须干净，干燥没有任何外来杂质和残留物。对于新混凝土表面，在施工前要等至少 14 天的时间，如果有可能则 28 天。产品必须和干净的水稀释后才能使用。要使用塑料的容器或原有的容器来盛放该产品，因为其具有腐蚀性。要在 40°F 以上的气温下才能施工。用低压喷雾器，或者扫帚。一般需要两次施工，第二次要在第一次干燥以后才能施工。避免水坑的出现，这样会导致白色点的出现。为了避免水磨石表面白斑的出现，要用温水在 SPEC-O-LITH 变干之前彻底冲洗。如果白点产生了，就代表着稀释的方案过浓或者地面已经达到了它最大的吸收能力。要重新检查下稀释的比率或者多加水，直到白点不再出现。要用水和硬扫帚把白斑清理干净。温水会加快清洁的速度。

对于混凝土：在下次施工前，确保前一次施工的表面干燥。

干燥时间：4-8 个小时取决于温度和湿度。要用温水清洗设备工具。

覆盖率

表面	稀释	施工次数	涂层	比率 (水：产品)
一般 施工	2.4 m ² /l	2	第一	2:1
			第二	1:1
			第三	
硬 施工	4.9-7.4 m ² /l	2	第一	3:1
			第二	2:1
			第三	

密度大的或者硬铲施工的地坪可能只需要一次施工@300 平方英尺/加仑

包装

5 加仑，55 加仑

保质期



避免产品冻结。在没有杂质积存在容器内的情况下，保质期 1 年。

限制/警告

此产品应当在 4℃ 以上使用。不要把产品施工在养护化合物或密封剂上。对于着色的混凝土，施工前咨询施贝。推荐使用样块测试下效果。此产品有腐蚀性，要穿防护性衣服，手套和护目镜。避免和眼睛皮肤接触。不要让该产品溅到布，铁，玻璃或其他装饰性表面上，会留下印迹。要用干净的水来清洗。用湿布来擦干。不要存放在靠近食物的地方。

警告：

- 使用正确的通风设备
- 远离小孩能接触到的地方
- 如果吞食了，立刻叫医生，不要自行呕吐

产品保证

注意阅读以下条款

SPECICHEM 在保质期内出售此产品，这个保质期的变化只能由 **SPECICHEM** 真正的权威组织官员的书面协议来决定。没有其他代表人员或组织可以被授权该产品的保质期和撤消以下责任范围。

质量保证

施贝公司保证该产品生产过程中的质量完好无损。如果产品在购买时有问题或者在容器提示的有效期内出现问题，施贝负责无偿更换。产品销路好坏不做任何保证。任何有关产品损坏，高于产品价格的赔偿不在保证范围内。

内在风险

购买者承担使用和施工产品过程中的所有风险。