

SpecPoxy® 480WB

水性环氧底漆

组 成:

SpecPoxy® 480WB 为双组份包装，系采用最新的聚合物水化技术精制而成，为混凝土基面封闭专用底漆。

特 点:

- 完全水化体系，对水泥基面有极好之渗透能力。
- 固化稳定即使在较低温度下亦能较好硬化。
- 与水泥附着力优异，无论是潮湿基面还是燥基面皆有优秀表现。
- 对水泥表层有明显增强作用，尤其对较疏松之基面

适 用:

水泥地坪,墙面,顶棚等混凝土基面环氧涂装的封闭底漆。尤其是潮湿基面和未做防水层的底楼地面。

主要技术数据:

外观 SpecPoxy® 480WB A	乳白色粘稠液体
SpecPoxy®480WB B	水白色粘稠透明液体
粘度 (25°C涂-4 杯)	≤80 (秒)
表干时间 (20°C)	≤6 (小时)
实干时间 (20°C)	≤24 (小时)
可使用时间 (20°C)	45 (分钟)
附着力	≥5 (MPa)
配比 (A/B)	3/1
消耗量:	0.2—0.3kg/m ² (与水泥基面的密实度有关)

包装及质保期:

- SpecPoxy® 480WB A. 16kg B. 20kg 铁桶
- 原装密封条件下于阴凉干燥处，12 个月

施工指南:

- 欲涂装之基面经过无尘打砂机，或研磨机研磨处理，除尽表面浮浆，灰渣等。
- 基面应无油污，并用吸尘器吸净灰尘。
- 打开 SpecPoxy® 480WB A 和 B，将计量好的 B 倒入 A 中，以机械搅拌器搅拌约 2—3 分钟后倒入另一大开口容器中，稍作搅拌即可使用。

- 若粘度太高可加入 2—10%水稀释。
- 涂装工具建议以滚筒涂装，正常基面涂一道即可，疏松之基面建议涂装二道。
- 施工工具可用水清洗。

注意事项:

- 适宜的施工温度为 10—25℃，若在 5℃以下请谨慎施工。
- 施工现场应有良好的通风。
- 施工人员应有良好的防护措施，禁止本品沾到皮肤、眼睛等。
- 未固化废料，清洗剂及废物请勿倒入水沟，水源及土壤，须按有关环保条例处理。

健康与安全：

搅拌或使用本产品时，应佩戴保护手套和护目镜，避免本产品接触到皮肤和眼睛。如皮肤不慎接触到本产品时，用大量肥皂水冲洗，如有其他症状出现，应及时向医生求助；如本产品不慎溅到眼睛，请用大量清水冲洗，并寻求医生的帮助。如若在密闭或受限空间中使用本产品，请确保通风良好。

为获取化学品安全操作、储存和处理的信息及建议，用户应参照最新的包含有物理学、生物学、毒物学及其他相关安全数据的材料安全手册。

注意：

本说明书中的技术细节和建议，都是基于施贝公司的知识和经验，只适用于一般情况。任何有意使用本产品的人都应在使用前确保产品在预期情况下的适用性。由于实际应用中所用物料、基层、工地的不同，不能由此处的信息、建议推断出施贝公司对其产品的商品性和特殊用途的适用性作任何担保和承担法律责任。本产品仅供专业人员使用。如有任何疑问，欢迎直接和施贝公司的技术服务部门联系。

美国施贝建筑化学（中国）公司

地址：上海市闸北区共和新路 3088 号

祥腾财富广场 7 号楼 1006 室

电话：86-21-56408650

邮箱：service@specchemllc.com.cn

网址：www.specchemllc.com

