



SpecPU CJ 561

高模量聚氨酯建筑密封胶填缝胶材料

产品描述

SpecPU CJ 561 是单组分室温湿气固化聚氨酯密封胶，具有良好的密封性能和柔韧性能，对被粘基材无腐蚀，无污染，对环境无污染，耐刺穿，易修补，与水泥、石材等多种基材粘接性好。

特性/优点

- 单组分，挤出性极佳，不下垂，易施工。
- 高模量，良好的抗水压能力

主要用途

对位移能力要求小，耐刺穿或耐压要求较高的填缝密封；适用于桥梁隧道、排水管道等防水构造背水面的防水密封；可适用于预制板、水泥内墙、石材等粘接密封。

使用说明

- 被粘基材表面必须清洁干燥，无灰尘、油污及水渍。
- 环境温度和湿度对密封胶表干及固化影响大，最佳施工环境温度 5~35°C，湿度 50~70%RH。
- 施工方法可参照施工说明或咨询我司技术人员

性能参数

| 项目 | 技术指标 |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 外观 | 黑、白、灰色，均质膏状 |
| 下垂度 mm GB/T 13477. 6 | 0 |
| 表干时间* h GB/T 13477. 5 | 约2 |
| 质量损失率 % GB/T 13477. 19 | 约3 |
| 拉伸强度 MPa GB/T 528 | 约2. 2 |
| 断裂伸长率 % GB/T 528 | 约600 |
| 拉伸模量 MPa GB/T 13477. 8 | 23°C 约0. 5 (60%) -20°C 约0. 7 (60%) |
| 定伸粘结性 GB/T 13477. 10 | 无破坏 |
| 浸水后定伸粘结性 GB/T 13477. 11 | 无破坏 |
| 冷拉-热压后的粘结性GB/T 13477. 13 | 无破坏 |
| 弹性恢复率% GB/T 13477. 10 | 约85 |
| 工作温度 °C | -40~90 |

注：23±2°C、50±5%RH 下的检测数据；

*：环境温湿度的不同表干时间测试值会有所差异。



包装

- 310ml/支，硬管包装
- 600ml/支，铝膜包装

安全注意事项

- 远离儿童存放。
- 避免与眼睛、皮肤接触。不慎与皮肤接触，先用布擦拭，再用肥皂清洗；不慎与眼睛接触，在用大量清水冲洗后尽快就医。

贮存/保质期

- 运输：防潮，防雨淋，防晒，防高温，远离热源，小心轻放，禁止挤压碰撞。
- 贮存：密封并贮放在低温、干燥处，贮存温度 5~25°C、湿度≤50%RH。
- 贮存期：9 个月。

产品保证

注意阅读以下条款

SPECHEM 在保质期内出售此产品，这个保质期的变化只能由 SPECHEM 真正的权威组织官员的书面协议来决定。没有其他代表人员或组织可以被授权该产品的保质期和撤消以下责任范围。

质量保证

施贝公司保证该产品生产过程中的质量完好无损。如果产品在购买时有问题或者在容器提示的有效期内出现问题，施贝负责无偿更换。产品销路好坏不做任何保证。任何有关产品损坏，高于产品价格的赔偿不在保证范围内。

内在风险

购买者承担使用和施工产品过程中的所有风险。

注意：

本说明书中的技术细节和建议，都是基于施贝公司的知识和经验，只适用于一般情况。任何有意使用本产品的人都应在使用前确保本产品在预期情况下的适用性。由于实际应用中所用物料、基层、工地的不同，不能由此处的信息、建议推断出施贝公司对其产品的商品性和特殊用途的适用性作任何担保和承担法律责任。本产品仅供专业人员使用。如有任何疑问，欢迎直接和施贝公司的技术服务部门联系。

美国施贝化学（中国）公司

地址：上海市闸北区共和新路 3088 号

祥腾财富广场 7 号楼 1006 室

电话：86-21-56408650

邮箱：service@specchemllc.com.cn

网址：www.specchemllc.com